

## 熔抽不锈钢纤维-ME310

HENG YANG



### 应用:

- 耐热材料 ( 可达到 1200°C)
- 耐火浇注料
- 石油&化工行业
- 炉窑&冶金行业

### 化学成分 (最大值):

| C   | Si  | Mn  | P     | S    | Cr        | Ni        | 其它 |
|-----|-----|-----|-------|------|-----------|-----------|----|
| 0.3 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 余量 |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 熔点   | : 1410-1460 °C                 |
| 使用温度 | : 1180 °C                      |
| 屈服强度 | : 215 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| 抗拉强度 | : 530 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |
| 密度   | : 7.93 (g/cm <sup>3</sup> )    |
| 金属组织 | : 奥氏体                          |
| 磁性   | : 无                            |
| 长度   | : 可定制 10 - 50 mm               |
| 等效直径 | : 可定制 0.2 - 1.0 mm             |

# HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com